

大分類	中分類	小分類	規格名	成分	C	Si	Mn	P	S	Cr		
普通鑄物鉄	ねずみ鑄鉄用	旧JIS規格鉄	F1-1B	規格	≥ 3.40	1.81-2.20	0.30-0.90	≤ 0.150	≤ 0.045	—		
				代表	4.2	2.0	0.40	0.120	0.010	—		
			F1-1C	規格	≥ 3.30	2.21-2.60	0.30-0.90	≤ 0.150	≤ 0.045	—		
				代表	4.1	2.4	0.40	0.120	0.010	—		
		低Si鉄	F-E1	規格	≥ 4.00	1.00-1.40	0.30-0.90	≤ 0.150	≤ 0.060	—		
				代表	4.3	1.2	0.50	0.120	0.010	—		
		Si無添加鉄	F-NH	規格	≥ 3.50	≤ 1.20	≤ 0.50	≤ 0.150	≤ 0.050	—		
				代表	4.6	0.4	0.30	0.120	0.010	—		
		高純度鉄	ダクタイル鑄鉄用	EP鉄 (Si添加)	ノーマル EP鉄 F3-EP	規格	≥ 3.50	0.80-1.20	≤ 0.20	≤ 0.030	≤ 0.020	≤ 0.035
						代表	3.7	1.0	0.10	0.020	0.005	0.005
ハイシリコン EP鉄 F1-EPM	規格				≥ 3.50	1.60-2.00	≤ 0.30	≤ 0.040	≤ 0.030	≤ 0.050		
	代表				3.7	1.8	0.10	0.020	0.005	0.035		
ローサルファー EP鉄 F3-EPLS	規格				≥ 3.50	0.80-1.20	≤ 0.20	≤ 0.025	≤ 0.008	≤ 0.035		
	代表				3.7	1.0	0.10	0.020	0.002	0.005		
SP鉄 (ローSi)	ノーマル SP鉄 F3-SP			規格	≥ 3.50	≤ 0.30	≤ 0.20	≤ 0.030	≤ 0.020	≤ 0.035		
				代表	3.8	0.20	0.10	0.020	0.005	0.005		
	ローサルファー SP鉄 F3-SPLS			規格	≥ 3.50	≤ 0.30	≤ 0.20	≤ 0.030	≤ 0.006	≤ 0.035		
				代表	3.8	0.20	0.10	0.020	0.002	0.005		